DA668 Adjuvant de matage

LE PRODUIT EN UN COUP D'OEIL



SUBSTRATS APPROPRIÉS

- Émail d'origine
- Vieux finis d'atelier
- Apprêts d'impression et de surface DIMENSION®



MÉLANGE

- Mélanger le produit Dimension à une étape (3,5 et 5,0 COV) prêt à vaporiser.
- Ajouter l'adjuvant de matage DA668 à la couleur prête à vaporiser selon l'un des rapports de mélange suivant en fonction du niveau de brillance souhaité:

Niveau de brillance (à 60°)	Parties de couleur PAV	Parties de DA668
Mat (1-15°)	1	1
Satiné (20-35°)	2	1
Semi-brillant (45-55°)	3	1

APPLICATION

- DA668 n'affectera pas les propriétés d'application du revêtement à une étape catalysé Dimension®. Veuillez consulter les fiches de données techniques du produit Dimension approprié pour des informations sur l'application.



RECOUVREMENT

- DA668 n'affectera pas la période de recouvrement du revêtement à une étape catalys Dimension®. Veuillez consulter les fiches de données techniques du produit Dimension approprié pour des informations sur la période de recouvrement.



NOTES

- N'employer que des couleurs catalysées – ne pas employer d'émail 1k

PROTECTION PERSONNELLE

- Pour emploi par des professionnels formés seulement.
- Lire l'étiquette, le mode d'emploi et la Fiche signalétique avant l'emploi.
- Se servir d'un équipement de protection personnelle approprié avant de mélanger et de pulvériser.

©2007 Finis pour automobiles Western
Cleveland, OH 44115

DM2020FR
03/11/07

DA668 Adjuvant de matage

DESCRIPTION DU PRODUIT:

DA668 peut être employé pour matir toute couleur à une étape **catalysée** Dimension®. Il existe trois niveaux de brillance établis : mat, satiné et semi-brillant; ou encore, l'utilisateur peut reproduire n'importe quel degré de matité. L'agent de matage est ajouté à une couleur mélangée existante pour éliminer tout besoin de formuler des qualités additionnelles de couleurs à mélanger.

APPLICATION

DA668 n'affectera pas les propriétés d'application du revêtement à une étape catalysé Dimension®. Veuillez consulter les fiches de données techniques de la couche de finition Dimension appropriée pour des informations sur l'application.

DONNÉES RÉGLEMENTAIRES*

	Conditionné	
	G/L	**Lbs/Gal**
COV Total	255	2.13
COV, moins exemptés	408	3.40
	Solides Lbs/Gal	**Solides Lbs/Lbs**
PAD	0.04	0.00
	Poids%	**Vol.%**
Volatils	51.8	67.7
Eau	0.0	0.0
Composés exemptés	27.8	37.4
	G/L	**Lbs/Gal**
Densité	1063	8.87

©2007 Finis pour automobiles Western